



תעודת בדיקה מספר 9913300682

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים חשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	פורמקס תעשיות עץ בע"מ
מענו :	ח.ד. 32 מגדל תפר 24959
תאריך ההזמנה :	2019/04/16

תאור המוצר

חומר בניה	MEG תאורו: לוח HLP עם ציפוי לכן
הדגם הנבדק	ארץ יצור : איטליה
שם היצרן : ABET	(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2019/04/16	תנוטל: המזמין
------------------------------	---------------

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות כדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנוכמבר 2011
---

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואינו להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

<p>הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה כח"י 755 (2010) כדלהלן:</p> <p>דרגת התלקחות - V (חמש)</p> <p>דרגת צפיפות עשן - 4 (ארכע)</p> <p>דרגת עלוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)</p> <p>הערות -</p> <p>כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.</p> <p>פרוט מצוי בדפים הכאים של מסמך זה.</p>
---

2019/04/30

שם החותם: גנקין מיכאל  
תפקידו: מהנדס בידוק

שם החותם: גורן רכרדו  
תפקידו: ראש ענף

תאריך דפוסה מקורי

רח' האופיר 2019/04/30 - אביב 03-6465059, ענף מוצרי שולד: 03-6465230, פקס: 03-6465230, פקס: 03-6429080, www.sii.org.il  
ענף מוצרי נימור: 03-6465225, פקס: 03-6465059, ענף מוצרי שולד: 03-6465230, פקס: 03-6467659, ענף אש: 03-6465190, פקס: 03-6465233



**תעודת בדיקה מספר 9913300682**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**תאור מורחב של המוצר**

3 ס"מ 2 ס"מ

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 6 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 9422 גר'/מ"ר  
מסה ליחידת נפח: כ- 1589 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח שחור עם ציפוי לבן המכונה ע"י המזמין:  
לוח HPL (MEG) בעובי 6 מ"מ כצבע 406 לשימוש חיצוני תוצרת ABET, איטליה.





**תעודת בדיקה מספר 9913300682**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים חשי"ג · 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ח"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.2	סיווג המוצר						V		
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	כליעת אור מקסי	אחוז	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.8	
2.4.4	סיווג המוצר							4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף								
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה						ראה הערה	
2.5.3	סיווג המוצר							3	